S.C. WEASEL ART S.R.L.
CUI: RO 20741904 J40/1165/2007
Str. Baicului Nr. 80, Sector 2, București

Fisa tehnică

RAPM800 – ADEZIV POLISTIREN & POLIURETAN

FORMULĂ SPECIALĂ PENTRU PRODUSELE DE INTERIOR

Descriere produs

Adeziv versatil pentru construcții, pe bază de dispersie. Adezivul se întărește în urma evaporării apei și formează o îmbinare puternică și rezistentă.

Beneficii

- Fără solvenți, recomandat pentru lipirea polistirenului expandat EPS și a polistirenului extrudat XPS
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apă și sintetice
- Aderență perfectă fără amorsă pe majoritatea suprafețelor
- Aproape inodor
- Ușor de aplicat
- Ușor de curățat
- Nu este coroziv pentru metale

Fabricat în UE pentru FabricaDeProfile.

Domenii de utilizare

A fost dezvoltat în mod special pentru fi utilizat pentru lipirea plăcilor și profilelor decorative din polistiren și spumă poliuretanică la interior.

Instrucțiuni montaj

Aplicați adezivul în șnururi verticale sau în puncte aflate la distanța de 10-20 cm între ele. Fixați materialul în poziție prin împingere și apăsați cu putere. Pentru întrebări suplimentare, consultați departamentul nostru tehnic.

Limitări

- Nu este recomandat pentru expunerea continuă la apă
- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase

Pregătirea și finisarea suprafeței

Temperatura de aplicare între +5°C si +40°C (mediu și substrat). Toate suprafețele trebuie să fie solide, curate, să nu prezinte urme de praf și grăsimi. Se va curăța suprafața de toate particulele în suspensie, iar suprafața poroasă nu trebuie să fie absolut uscată. Suprafețele foarte poroase, ca de exemplu gipsul, BCA-ul, calcarul etc, trebuie să fie acoperite cu amorsă, în raport de 1 parte adeziv și 2 părți apă. Se recomandă realizarea unor teste de aderență anterior aplicării. Curățați suprafețele cu atenție. Cel puțin unul dintre suprafețe trebuie să fie poros pentru a permite întărirea adezivului. Utilizați produsul diluat, ca amorsă pentru suprafețele cu porozitate foarte mare. Aplicați cu ajutorul pistolului profesional. Neteziți etanșantul proaspăt aplicat anterior formării peliculei, pentru a asigura contactul ferm și complet cu fețele rostului**.**

Se poate vopsi

Adezivul permite vopsirea după uscarea completă a etanșantului. În timpul întăririi, produsul se va contracta, ceea ce poate conduce la crăparea vopselei. Acoperire excelentă cu vopsea pe bază de apă și sintetică. Acoperirea cu vopsea densă pe bază de apă poate cauza apariția crăpăturilor. Se recomandă testarea compatibilității cu vopseaua anterior aplicării.

Pete/reziduuri

Ustensilele pot fi curățate cu apă după utilizare. Mâinile pot fi curățate cu șervețele speciale și/sau cu apă și săpun.

Informații suplimentare

Baza: dispersie acrilică
Consum: 600ml/m2
Curgere: < 2 mm
Densitate: 1,90 g/ml
Rezistența la îngheț în timpul transportului: până la -15°C
Rezistența la temperatura: de la -20°C până la +75°C
Temperatura de aplicare: +5°C până la +40°C
Timp de întărire: @ +23°C/50% RH - 3 zile
Timp de lucru: @ +23°C/50% RH5 -10 minute

Instrumente necesare

Se aplică direct din recipient.

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Curățare

Îndepărtați excesul de adeziv imediat cu spatulă.
Aplicați pe suprafața zonele adiacente.
Adezivul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

Culoare produs

Alb

Ambalarea, depozitarea, transportarea

Ambalare:

- Cartus 280 ml

Condiții de depozitare:

- Temperatură: +15 – +25 ^{0}C
- Durata de viață a produsului: 18 luni (dacă s-au respectat condițiile de depozitare)

Informații de siguranță

Fișa cu date de sănătate și siguranța a produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere.

Măsuri de protecție

La punerea în operă a sistemului se vor respecta prevederile normativului C 300 – 1994 "Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora". "Normele Generale de Protecție a Muncii" ediția 2002 și Legea nr 319 / 14.07.2006 "Legea securității în muncă".